

# RENGØRINGSGROSSISTEN Lønborg Trading Aps

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### Undersøgelseshandsker i latex uden pudder (med fingerteksturering)

#### AFSNIT I: PRODUKTBEKRIVELSE

1. 1 Type	Undersøgelseshandsker i pudderfri latex, klorbehandlet på den ene side, ikke-sterile
1. 2 Materiale	Naturlig højkvalitets gummilatex
1. 3 Farve	Naturlig
1. 4 Udformning og egenskaber	Ambidekstral, håndfladestrukturering, rullet manchete
1. 5 Pudder	Uden pudder til smøring
1. 6 Opbevaring	Handskerne vil bevare deres egenskaber, så længe de opbevares tørt. Undgå direkte sollys.
1. 7 Lagerholdbarhed	Handskerne vil have en lagerholdbarhed på 5 år fra fremstillingsdatoen under de ovennævnte opbevaringsforhold.
1. 8 Emballageform	1 karton x 10 dispenserbokse x 100 stk. handsker
1. 9 Størrelsesmærkning	Handkestørrelsen er angivet med sort skrift i afkrydsningsfeltet på hver enkelt karton.

#### AFSNIT II: YDELSESKRAV

(Stikprøveplan - DS/ISO 2859 Enkelt stikprøve)

nr.	Karakteristika	Inspektions-niveau	Acceptabelt kvalitetsniveau	Referencestandard
2.1	Dimensioner	S2	4,0	ASTM D3578-05 (2010)
2.2	Fysiske egenskaber	S2	4,0	ASTM D3578-05 (2010)
2.3	Kontrol for huller (vandtæthedstest)	GI	1,5	ASTM D3578-05 (2010) ASTM D5151-06 (2011)
2.4 (I) (II)	Synlige defekter: Større synlige Mindre synlige	GI	2,5 4,0	Intern kvalitetskontrol
2.5 (I) (II) (III)	Emballagedefekter: Lovrelaterede Visuelle Kritiske (inkl. handsketælling)	GI GI S2	** 4,0 4,0	Intern kvalitetskontrol
2.6	Rester af frit pudder	N=5	-	ASTM D3578-05 (2010) ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Miks størrelse / miks handske / miks hånd	Ikke tilladt		

\*\*Uacceptabelt på alle niveauer

# RENGØRINGSGROSSISTEN Lønborg Trading Aps

## 3.1 Mål

Beskrivelse	Størrelse	Standard
Længde (mm)	Alle størrelser	Min. 240
	XS	76 +/- 3
	S	84 +/- 3
Håndbredde (mm)	M	94 +/- 3
	L	105 +/- 3
	XL	113 +/- 3
		Finger: 0,12 +/- 0,02
Tykkelse (mm)	Alle størrelser	(Typisk værdi: 0,11 - 0,14)
*enkelt væg		Håndflade: 0,11 +/- 0,02 (Typisk værdi: 0,10 - 0,12)

## 3.2 Fysiske egenskaber

Beskrivelse	Standard	
	Før ældning	Efter ældning
Brudforlængelse (%)	Min. 650 (Typisk værdi: 650 - 750)	Min. 500 (Typisk værdi: 500 - 600)
Trækstyrke (MPa)	Min. 18 (Typisk værdi: 18 - 22)	Min. 14 (Typisk værdi: 14 - 18)

## 3.3 Fri for huller

Stikprøvestørrelsen og det tilladte antal handsker i prøverne, der ikke overholder kravene, skal fastlægges ifølge stikprøveplanen DS/ISO 2859-1 Enkelt stikprøve ved inspektion og anvendelse af acceptabelt kvalitetsniveau som beskrevet i afsnit II: Ydelseskrav.

## 3.4 Visuel inspektion

Stikprøvestørrelsen og det tilladte antal handsker i prøverne, der ikke overholder kravene for både større og mindre defekter, skal fastlægges ifølge stikprøveplanen DS/ISO 2859-1 Enkelt stikprøve med anvendelse af inspektion og acceptabelt kvalitetsniveau som beskrevet i afsnit II: Ydelseskrav.

## 3.5 Emballagedefekter

Stikprøvestørrelsen og det tilladte antal handsker i prøven, der ikke overholder kravene for lovrelaterede, synlige og kritiske emballeringsfejl, skal fastlægges ifølge stikprøveplanen DS/ISO 2859-1 Enkelt stikprøve ved inspektion og med anvendelse af et acceptabelt kvalitetsniveau som beskrevet i afsnit II: Ydelseskrav (handsketælling=100 stk. iflg. vægt pr. dispenserboks).

## 3.6 Rester af frit pudder, maks. 2 mg pr. handske

Udarbejdet af  
Godkendt af  
Dato

.....Eva Vinoni Mustafa / QA Manager  
.....Noor 'Akilah Saidin / QA Direktør  
.....1. oktober 2013

Opdateret den 01/10/2013